



# NoriGlass OR

## Outdoor Resistant

Außenbeständige 2-Komponenten-Einbrennfarbe für Glas –  
silikonfrei

### Anwendungsgebiet und allgemeine Eigenschaften

#### OR – Outdoor Resistant

**Siebdruckfarbe zur rückseitigen Dekoration von Glas, insbesondere für Symbole von Touchschaltern und für beleuchtete Displays im Außenbereich.**

### Glanz

Glänzend

### Farbtöne

*HF = halogenfrei*

<b>Basistöne für das Pröll Mischsystem</b>	093	Farblos HF	371	Rot lasierend	
	112	Gelb HF	412	Rosa lasierend HF	
	171	Gelb lasierend	472	Violett	
	225	Orange HF	566	Blau lasierend HF	
	308	Rot	669	Grün lasierend	
	321	Hellrot HF	948	Schwarz HF	
<b>Hochdeckende Farbtöne</b>	930	Titanweiß HF (siehe gesonderte Technische Mitteilungen)	960	Tiefschwarz HF	
	<b>Sondertöne</b>	750	Magnet-Effekt HF	790	Silber glänzend HF
		770	Silber HF		

Die Silberfarbtöne sind für die Ausmischung von Gold und anderen Metallicfarben geeignet.  
Weitere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich.

### Mischungsverhältnis

NoriGlass OR wird vor der Verarbeitung mit

**3 % Haftvermittler 105** und der gewünschten Menge an Verdünner S 402 homogen vermischt.

Die optimale Einarbeitung erfolgt maschinell (Flügelrührer, Dissolver).

### Topfzeit (Verarbeitungszeit)

Das Gemisch aus Farbe und Haftvermittler muss innerhalb von 8 Stunden verarbeitet werden. Es sollten nur solche Mengen angesetzt werden, die innerhalb dieser Zeit verarbeitet werden können. (Diese Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von etwa 20 °C, höhere Temperaturen beschleunigen die Aushärtung.)

Nach Überschreitung dieser Zeit muss mit Verminderung der Haftung gerechnet werden, auch wenn das Gemisch noch verarbeitungsfähig erscheint.

### Verdünnung

Verdünner S 402

Zugabemenge: 0 – 15 %; gemeinsame Zugabe mit Haftvermittler 105 möglich.

### Gewebe

Alle im Siebdruck üblichen Gewebe sind geeignet.

### Schablone

Lösemittelbeständige Kopierschichten sind erforderlich. Gute Auflagenbeständigkeit erreicht man mit der Pröll Kopierschicht Norikop 8 HR.

### Trocknung

Jede Farbschicht muss separat getrocknet werden, das Einbrennen erfolgt am Ende des Druckaufbaus.

Mindesttrocknung: 3 min / 80 °C

Maximaltrocknung: 180 °C, die Trockenzeit ist unerheblich.

Das Überdrucken getrockneter/eingebrennter Farbschichten ist, bei entsprechender trockener und sauberer Lagerung, auch innerhalb von vier Wochen ohne negative Auswirkungen auf die Endeigenschaften möglich.

### Einbrennen

Das Einbrennen kann ohne Qualitätseinbußen direkt nach dem Druck der letzten Farbschicht erfolgen.

Mindesttemperatur: 150 °C

Maximaltemperatur: 180 °C

Mindestzeit: 30 min

Das Einbrennen getrockneter Farbschichten ist, bei entsprechender trockener und sauberer Lagerung, auch innerhalb von vier Wochen ohne negative Auswirkungen auf die Endeigenschaften möglich.

### Hinweis

Für Haftung und Beständigkeit ist eine saubere, fettfreie Substratoberfläche von entscheidender Bedeutung. Beim Reinigen ist zu beachten, dass handelsübliche (Glas-)Reiniger oft Rückstände von Netzmitteln auf der Oberfläche hinterlassen, die bei starker Beanspruchung und bei Wasserdampfbelastung (z. B. Betauung) Haftungsprobleme verursachen können.

### Beständigkeit

NoriGlass OR wird in rückseitiger Anwendung für den langfristigen Außeneinsatz empfohlen.

### Reinigung von Sieben und Geräten

UNI-CLEANER FP61 und UNI-REIN A III

### Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde sind Farbe und Hilfsmittel (Haftvermittler, Verdüner etc.) bei trockener Lagerung sowie Temperaturen zwischen 5 und 25 °C ohne Qualitätseinbußen bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum haltbar.

Geöffnete Gebinde von Haftvermittler 105 müssen sofort nach Gebrauch gut verschlossen werden, da die im Haftvermittler eingesetzten Rohstoffe mit Luftfeuchtigkeit reagieren.

### Wichtig

Durch Lagerung oder Transport abgekühlte oder erwärmte Gebinde erst öffnen, wenn der Inhalt Raum-/ Umgebungstemperatur angenommen hat. Dies gilt natürlich auch für die zur Einstellung der Farbe benötigten Hilfsmittel.

Das Druckergebnis hängt wesentlich vom Bedruckstoff sowie von den Druck- und Anwendungsbedingungen ab. Wir empfehlen ausdrücklich, Ihren Bedruckstoff unter Ihren Anwendungsbedingungen vor dem Auflagedruck zu prüfen. Vermeintlich gleiche Materialien können von Hersteller zu Hersteller, und auch von Charge zu Charge variieren.

Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben in unserer Technischen Mitteilung „Allgemeines über Siebdruckfarben“ (abzurufen unter [www.proell.de](http://www.proell.de) ⇒ Downloads ⇒ Lösemittelbasierte Siebdruckfarben).

## NoriGlass OR

Es handelt sich um ein Versuchsprodukt, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Aus diesem Grund können endgültige Aussagen über Typkonformität, Verarbeitungsfähigkeit und Langzeitverhalten derzeit nicht gemacht werden. Jegliche Verwendung des Versuchsprodukts erfolgt außerhalb unserer Verantwortung.

Vor der Serienfertigung ist es erforderlich, jedes Produkt durch geeignete Tests (Klimatest, Beständigkeitstests usw.) systematisch bezüglich der späteren Anforderungen im Gebrauch zu prüfen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die Angaben in unserem Informationsblatt „Allgemeines über Siebdruckfarben“ sind zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt.

Mit dieser Technischen Mitteilung verlieren die vorherigen Technischen Mitteilungen ihre Gültigkeit.